2. Acrylic Lacquer System (สีระบบอะคริลิค)

Description

A fast drying acrylic gloss finish based on high quality of acrylic resin with high adhesion and good gloss retention, it has high flexibility and weather, water and chemical resistance. It is suitable for spot repair and panel repair.

คุณสมบัติ

เป็นสีอะคริลิคแห้งเร็ว ที่มีความเงางาม เหมาะสำหรับพ่นรถใหม่ทั้งคันหรือซ่อมสีเก่ารถยนต์ ให้ความเงางาม ดูฉ่ำลึก สามารถขัดแต่งได้ภายใน 3 ชั่วโมง ที่ 32°C หลังจากพ่นเสร็จ มีความคงทนต่อสภาวะอากาศและปฏิกิริยาเคมีเป็นอย่างดี

ขั้นตอนการทำงาน

09 LINE SOLAR + Acrylic Blending 09-A520

30% 70%



Data Information Application
ข้อมูลการใช้งาน วิธีการพ่น

Mixing Ratio	SOLAR NC Lacquer	:	Thinner 926-0773	
	100	:	100 – 120	
อัตราส่วนผสม	สีผสม SOLAR	:	ทินเนอร์ 926-0773	
	100	:	100 - 120	
Viscosity	15 - 17	seconds / DIN Cup 4		
ความข้นใส	15 - 17	วินาที / DIN Cup 4		
Gravity Feed	1.3 - 1.5	mm.	ปืนพ่นสีถ้วยบน	1.3 – 1.5 มม.
Suction Feed	1.3 - 1.5	mm.	ปืนพ่นสีถ้วยล่าง	1.3 – 1.5 มม.
Air Pressure	2.0 - 2.5	kg. / cm.^{3}	แรงดันลม	2.0 – 2.5 กก./ซม.^{3}
Coated number	3 - 4	coats	พ่น 3-4 เที่ยว	
Gun distance	15 - 20	cms.	ระยะปืนพ่นห่าง 15-20 เซนติเมตร	
Flash of time	3 - 5	minutes	ทิ้งระหว่างเที่ยว 3-5 นาที	
Drying Time			การแห้งตัว	
Touch Dry	2 - 3	minutes / 30°C	แห้งสัมผัส	2 - 3 นาที / 30 องศา
Recoatable Dry	5 - 6	minutes / 30°C	แห้งทับหน้า	5 - 6 นาที / 30 องศา

Top Coat Clear - SOLAR CLEAR 2K 4:1
เคลียร์ทับหน้า - SOLAR CLEAR 2K 2:1